


## Woodskin

### Fungerer som et beskyttende hudlag for treet

Woodskin er en fleksibel treolje/lakk hybrid som fungerer som et beskyttende hudlag over tre. Mikroporøse egenskaper gjør at treet kan "puste". Små hull i lakk filmen gjør at den kan krympe og ekspandere når treet "lever" samtidig som vann støtes vekk fra overflaten. Woodskin er lett å påføre. Behøver ikke tynnes, og sliping mellom strøkene er heller ikke nødvendig. Woodskin trenger dypt inn i treet og hindrer krakkelering, oppsprekking og flassing. Minimalt vedlikehold – bare rengjøring og et nytt strøk er hva som normalt trengs innefor en ny sesong. Godt egnet til alle typer tre og da spesielt fete treslag som teak o.l.



### Egenskaper

- Mikroporøs treolje/lakk hybrid
- Tyntflytende og penetrerende
- Slipefri
- Lett pigmentert og gjennomsiktig
- Inneholder HALS og UV filter

### Fordeler

- Fleksibel overflate som "lever" med treet. Mikroporøs og vannavisende som hindrer dannelse av sopp og råte
- Tynning trengs ikke. Enkel å påføre med pensel. Trenger dypt inn i treet og flyter ut til en jevn glans
- Minimal forbehandling, både før og etter påføring. Ingen krakkelering eller flassing som vanlig lakk
- Gjennomsiktig teaknøyans som fremhever treet's struktur
- God UV beskyttelse hele sesongen



### Produkt data

Produktkode og farge	YVC316
Tynning	Tynner No.1. Skal ikke tynnes
Antall strøk	Minst 3 strøk
Spre-evne	10m <sup>2</sup> /litr.
Påføring	Pensel
Embalasjestørrelse	750 ml, 2.5 ltr.



**AkzoNobel**

## Malingsystem og kompatibilitet

Woodskin kan brukes på alle typer tre, selv på fete treslag som teak etter anbefalt avfetting (Tynner No.1 anbefales).  
Brukes over vannlinjen, ikke på flater under vann.

## Forbehandling (Påføring med pensel)

### Tidligere behandlet med Woodskin (eller Sikken Cetol Marine)

Vask med et rengjøringsmiddel. Mattslip overflaten, skyll med ferskvann og la tørke.

### Tidligere lakkerte flater

Fjern gammel lakk. Følg bruksanvisning for bart tre.

### Bart tre/kryssfiner

Woodskin skal brukes på bart tre uten noen spesiell forbehandling. Sliping trengs ikke for vedheft, men for et best mulig resultat kan man slippe med 80 – 180 papir etterfulgt av 280. Fjern slipestøv. Bruker man tynner ved fjerning av slipestøv må overflaten være helt tørr innen første strøk påføres. Fete treslag må avfettes med Tynner No.1.

### Påføring (Pensel)

Godt egnet for pensel. Woodskin kan påføres på bart tre eller over seg selv. Hell opp mengden du beregner å bruke en separat beholder. Påfør minst 3 strøk med en langhåret pensel. Sliping mellom strøkene er ikke nødvendig. La Woodskin tørke i 24 timer mellom strøkene. Skal ikke tynnes.

## Ytterligere informasjon

### Hva er UV absorbere og HALS?

- **UV absorbere** tar hånd om skadelige UV stråler fra sollyset og omdanner dem til varme, som igjen slippes ut av lakkfilmen.
- **HALS (Hindered Amine Light Stabilisers)** beskytter lakken ved å spore opp de frie radikalene som bryter ned lakken kjemisk og nøytraliserer dem. HALS gjentar seg selv og virker hele lakkens levetid ut.

For mer informasjon om produkt eller malingspesifikasjon, se datablad som finnes på [yachtpaint.com](http://yachtpaint.com).

### International Maling AS

Fløisbonnveien 6, Boks 565, 1411 Kolbotn, Norge Phone: 66 81 94 70 Fax: 66 81 94 79 Teknisk info: 47030909

 International®, AkzoNobel logo og alle produktnavn som nevnes i denne publikasjon er Akzo Nobels registrerte varemerker eller produsert på lisens for Akzo Nobel. © Akzo Nobel N.V. 2011.

### Viktig informasjon

Den informasjon som er gitt i denne publikasjon er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en henvendelse til oss om produktets anvendbarhet til spesifikke gjøremål så brukes det på egen risiko, og vi tar ikke ansvar for resultat eller skade som skyldes produktet. Informasjon i denne publikasjon oppdateres kontinuerlig basert på senest tilgjengelig informasjon fra våre erfaringer, tester og utvikling.