

BOUWMATERIAAL	:	KAAL (ONBEHANDELD) HOUT
VOORBEHANDELING	:	SCHUREN / SCHOONER GOLD VERNIS
VERF TYPE	:	1-COMPONENT
APPLICATIE	:	KWAST

VOORBEHANDELING

1. Schuren, grofte P80-P180, gevolgd door P280.
2. Oppervlak stofvrij maken door middel van een stofzuiger of stevig met de nerf mee borstelen.
3. Oppervlak afnemen met Verdunning Nr. 1. Na het afnemen met verdunning, het oppervlak volledig laten opdrogen alvorens de eerste laag vernis aan te brengen.

SCHEMA	Laagdikte per laag		Overschildertijd bij 15°C.		Zie noot
	Nat	Droog	Min.	Max.	
1 laag Schooner Gold vernis (50% verdunt met Verdunning Nr. 1)	70 µm	17 µm	14 uur	1 maand	
1 laag Schooner Gold vernis (25% verdunt met Verdunning Nr. 1)	70 µm	25 µm	14 uur	1 maand	
4-6 lagen Schooner Gold vernis (5% verdunt met Verdunning Nr. 1)	70 µm	32 µm	14 uur	1 maand	

VERNISSEN VAN BESTAAND INTACT VERNISWERK

1. Oud vernis in goede staat grondig ontvetten met Super Cleaner verdunt met water, naspoelen met schoon water, schuren met schuurpapier P280-P320 en stofvrij maken.
2. Breng 2 tot 4 lagen Schooner Gold vernis aan, 5% verdunt met Verdunning Nr. 1 (niet te dik).
3. Schuur tussen de lagen met schuurpapier P320-P400 voor het mooiste resultaat en in ieder geval na iedere 2^e laag.

NOOT

1. Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag (bij 15°C).
2. Na iedere 2 lagen dient geschuurd te worden met P320-P400. Voor een optimaal esthetisch resultaat adviseren wij na iedere laag te schuren, in dit geval dient een extra laag Schooner Gold aangebracht te worden.
3. Schema is uitsluitend voor gebruik *boven* de waterlijn.
4. Vernis niet in direct zonlicht aanbrengen.
5. Voorkom vochtige omstandigheden. Koud weer vertraagt de droging en vocht kan de glans bederven.
6. Zie voor verwerkingsinstructies en overschildertijden bij afwijkende temperaturen de productbeschrijving van Schooner Gold vernis.

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.



Super Cleaner is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijdert was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en hogedruk reiniging. Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verfwerk toe. Altijd gebruiken voor het in de was zetten.

- * Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
- * Eenvoudig te gebruiken
- * Is niet schadelijk voor acrylglas
- * Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
- * Biologisch afbreekbaar



Thinner No.1 is geschikt als verdunning en/of apparatuurreiniger voor 1-component verven en vernissen; Yacht Primer, Toplac®, Pre-Kote, Interdeck®, Danboline, Batbets Interstain, Original, Goldspar Satin, Schooner®



Een hoogglanzende jachtvernis met geavanceerde UV-technologie en een traditionele amber tint die de natuurlijke kleur van hout verfraait. De uitzonderlijke diepe glans en kleur blijven de gehele levensduur behouden.

- * 1-component vernis met een geoptimaliseerde mix van UV-absorbers, HALS en harsen.
- * Superieure vloeieigenschappen, de hogere laagdikte opbouw per laag verkort de werktijd.
- * Bereik een professioneel resultaat in 4 tot 6 lagen; schuren na elke 2e laag.
- * Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko.

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.
<http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx>

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de bebezigde ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en van ons voortdurend streven naar productverbetering.

International Paint (Nederland) bv

Yacht Department – Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300



International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.