

# Interclene Tropical

## Anti-incrustante



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um anti-incrustante convencional monocomponente de matriz solúvel, econômico e eficaz, que oferece cerca de cinco meses de proteção em cada aplicação. Desenvolvido para proteção e manutenção de embarcações cujos sistemas de pintura utilizam anti-incrustantes convencionais; ideal para embarcações de pesca e de serviço.

### INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Cor</b>               | YBA120-Vermelho, YBA122-Azul |
| <b>Acabamento</b>        | Fosco                        |
| <b>Volume de Sólidos</b> | 60%                          |
| <b>Prazo de Validade</b> | 12 meses                     |
| <b>VOC</b>               | 322 g/lt                     |
| <b>Volume Total</b>      | 3.6 Litros                   |

### INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

|                  | Secagem    |             |             |             |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Secagem ao Toque | 60 min     | 40 min      | 30 min      | 20 min      |
| Imersão          | 12 h       | 12 h        | 12 h        | 12 h        |

Obs.: O tempo máximo de imersão é de 7 dias em todas as temperaturas indicadas.

|                     | Repintura                |        |             |        |             |        |             |        |
|---------------------|--------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                     | Temperatura do Substrato |        |             |        |             |        |             |        |
|                     | 5°C (41°F)               |        | 15°C (59°F) |        | 23°C (73°F) |        | 35°C (95°F) |        |
| Repintado com       | Min                      | Máx.   | Min         | Máx.   | Min         | Máx.   | Min         | Máx.   |
| Interclene Tropical | 12 h                     | 5 dias | 8 h         | 5 dias | 4 h         | 5 dias | 3 h         | 5 dias |

### APLICAÇÃO E USO

#### Preparação

#### FIBRA DE VIDRO E METAL GALVANIZADO

Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar uma demão de Galverette de 15 micrometros seco.

Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda a quantidade de Interclene Tropical recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

#### AÇO

Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar uma demão de Galverette de 15 micrometros seco.

Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda a quantidade de Interclene Tropical recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

#### MADEIRA

Lixe para remover toda a sujeira e outros contaminantes da superfície.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar duas demãos de Intertuf Vinyl de 75 µm seco.

Aplicar toda a quantidade de Interclene Tropical recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

\* Todos os produtos devem ser aplicados conforme instruções de uso contidas nas embalagens.

\* Atenção para o tempo de secagem, intervalos mínimos e máximos de repintura e tempo para imersão.

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Devido a dificuldade de medir a espessura durante o processo de aplicação do anti-incrustante, é necessário utilizar outro método de controle, para garantir que a espessura recomendada seja atingida uniformemente. Utilizando a fórmula a seguir, calcule o número de galões de tinta necessário, independentemente do número de demãos de tinta aplicada.

Cálculo teórico da quantidade de tinta: (área de fundo \_\_\_ m<sup>2</sup>/43,2) x 3 = \_\_\_ número de galões.

Deduzir do rendimento teórico o percentual relativo as perdas estimadas para a condição específica de pintura. Para mais informações contate a International.

## Recomendações

**Diluyente** GTA004 podem ser usados, se necessário.

**Solvente de Limpeza** GTA004

## Alguns Pontos Importantes

Não aplique este produto se a umidade for superior a 85%.

A embarcação pode ser retirada da água após a imersão, se necessário. Para evitar rachaduras no revestimento, cuidados devem ser tomados quanto à exposição ao intemperismo. Mantenha a embarcação fora da água pelo período mais curto possível e umedeça a superfície periodicamente para mantê-la úmida. Consulte o seu Representante Técnico local para maiores informações.

O controle da espessura também é importante para evitar o craqueamento.

## Rendimento

(Teórico) - 12 m<sup>2</sup>/lt

## DFT Recomendada por demão

50 micrometros seco

## WFT Recomendada por demão

83 micrometros úmido

## Métodos de Aplicação

Pistola "Airless", Trincha, Rolo

## INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

### Armazenamento

#### INFORMAÇÃO GERAL:

Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Interclene Tropical tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

#### TRANSPORTE:

Interclene Tropical deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

### Segurança

#### GERAL:

Contém biocidas. Anti-incrustantes devem ser somente lixados com água. Nunca lixar a seco nem queimá-los para os retirar.

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto.

#### RESÍDUOS:

Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente.

A lata de Interclene Tropical não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.

### NOTAS IMPORTANTES

*A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.*