

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primer epóxi de alta espessura indicado para proteção e/ou acabamento de superfícies em aço, metais não ferrosos, madeira ou fibra de vidro em condições de alta agressividade corrosiva.

Desenvolvido para oferecer notável proteção e resistência à água salgada. Indicado para áreas internas e externas. Pode ser aplicado acima e abaixo da linha de água.

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

<b>Cor</b>	YPA632-Branco
<b>Acabamento</b>	Fosco
<b>Volume de Sólidos</b>	54%
<b>Conversor/Agente de Cura</b>	YPA631
<b>Prazo de Validade</b>	12 meses
<b>VOC</b>	426 g/lt
<b>Volume Total</b>	0.9 Litros, 3.6 Litros

## INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	<b>Secagem</b>					
	15°C (59°F)		25°C (77°F)		40°C (104°F)	
Secagem ao Toque	40 min		30 min		20 min	
	<b>Repintura</b>					
	<b>Temperatura do Substrato</b>					
	15°C (59°F)		25°C (77°F)		40°C (104°F)	
	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Repintado com						
Intergard Yacht	8 h	6 meses	6 h	6 meses	5 h	6 meses

## APLICAÇÃO E USO

<b>Preparação</b>	<p><b>AÇO, FIBRA DE VIDRO E METAL GALVANIZADO</b></p> <p>Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.</p> <p>Todas as superfícies a serem revestidas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.</p> <p>Aplique uma demão de Galverette de 15 micrometros seco, conforme as instruções especificadas no rótulo do produto ou no boletim técnico.</p> <p>Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht, conforme as instruções especificadas no rótulo.</p> <p>Aplique demãos de acabamento.</p> <p><b>MADEIRA</b></p> <p>Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.</p> <p>Todas as superfícies a serem revestidas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.</p> <p>Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht, conforme as instruções especificadas no rótulo.</p>
<b>Recomendações</b>	<p><b>Diluyente</b> Não recomendado. Pode ser usado no máximo 15% do solvente GTA220, se necessário.</p> <p><b>Solvente de Limpeza</b> GTA822.</p> <p><b>Tempo de indução</b> 10 a 15 minutos após misturar.</p> <p><b>Vida Útil</b> 4 horas a 25°C.</p> <p><b>Ventilação e Controle de Umidade</b> Não aplique este produto se a umidade for superior a 85%.</p>
<b>Alguns Pontos Importantes</b>	Preste atenção nos tempos de secagem, bem como nos intervalos máximos e mínimos entre as demãos.
<b>Rendimento</b>	(Teórico) - 4.32 m <sup>2</sup> /lt
<b>DFT Recomendada por demão</b>	125 micrometros seco
<b>WFT Recomendada por demão</b>	231 micrometros úmido
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pistola "Airless"

## INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

**Armazenamento** **INFORMAÇÃO GERAL:**

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Intergard Yacht tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

**TRANSPORTE:**

Intergard Yacht deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

**Segurança**

**GERAL:**

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto.

**RESÍDUOS:**

Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente.

A lata de Intergard Yacht não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.

**NOTAS IMPORTANTES**

*A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.*