

Interlac 665

Finitions

Finition alkyde



DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition alkyde monocomposant brillante. Peinture de finition simple d'emploi pour oeuvres mortes.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	Gamme de teintes sur demande
Finition	Brillant intense.
Masse Volumique	1.103
Extrait Sec en Volume (%)	48% en moyenne.
Délai de Péréemption	1 Année(s)
COV	420 g/L
COV (Solvent EU)	364 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Conditionnement Unitaire	20 L 5 L Pour disponibilité dans d'autres conditionnements : consulter International

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	18 H		10 H		6 H		5 H	
Séchage Complet	62 H		36 H		24 H		12 H	

	Surcouchage							
	Température du Support							
Surcouchable Par	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Interlac 665	36 H	sans	24 H	sans	24 H	sans	16 H	sans

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Utilisation en accord avec les standards de spécifications Global Yacht. Toutes les surfaces à revêtir doivent être propres, sèches et exemptes de contamination. Laver à l'eau douce (haute pression ou non selon le cas) pour éliminer huile, graisse, sels solubles et tous autres résidus indésirables. PRIMAIRE La première couche de Interlac 665 doit toujours être appliquée sur le primaire anticorrosif adapté. Le primaire doit être sec, exempt de toute contamination et sur-couché par Interlac 665 dans le respect de son intervalle de sur-couchage. Consulter votre représentant International pour toute recommandation spécifique.
Conseils	Mélange Cette peinture est un produit monocomposant qui doit toujours être homogénéisé avec un agitateur mécanique avant utilisation. Diluant La dilution n'est pas recommandée. Exceptionnellement, utiliser le GTA004 (maximum 5% en volume). Nettoyant GTA004 Application Airless Pression minimum à la buse : 141kg/cm ² (2000psi). Buse : 0,33 -0,48mm (13-19/1000 de pouce). Pistolet conventionnel Utiliser l'équipement adapté indispensable. Une légère dilution peut être nécessaire.
Quelques Points Importants	Non utilisable en immersion permanente. La température du support devra être au moins 3°C supérieure au point de rosée. De meilleurs résultats d'application seront obtenus en portant les produits à une température comprise entre 21 et 27°C (70 et 80°F), sauf indication contraire, avant mélange et pendant l'application.
Compatibilité/Supports	Consulter votre représentant International pour connaître le système le plus adapté à la surface à protéger.
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 12.00 m ² /L
Epaisseur de film sec recommandée par couche	40 microns secs
Epaisseur Humide recommandée par couche	83 microns humides
Méthodes d'Application	Application Airless, Brosse, Pistolet conventionnel, Rouleau

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Interlac 665, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
-----------------	---

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison.

ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Interlac 665 ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.