

#### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Un antiincrustante monocomponente de matriz soluble, medio desempeño y libre de TBT que ofrece cerca de siete meses de protección. Desarrollado con biocidas de alta eficiencia que ofrecen alta protección para embarcaciones que están permanentemente navegando. La vida útil es directamente proporcional al espesor de la película del revestimiento aplicado.

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

<b>Color</b>	YBA780-Rojo, YBA781-Gris Grafito, YBA782-Azul, YBA783-Verde
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Sólidos en volumen</b>	50%
<b>Tiempo habitual de almacenamiento</b>	18 meses
<b>VOC</b>	365 g/l
<b>Tamaño del envase</b>	3.6 l

#### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Seco al Tacto	45 min.		30 min.		20 min.		15 min.	
Inmersión	6 horas		6 horas		6 horas		6 horas	

  

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
Recubierto por								
Intermarine	6 horas	14 días	5 horas	14 días	4 horas	14 días	3 horas	14 días

#### APLICACIÓN Y USO

##### Preparación

##### ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO Y METAL GALVANIZADO

Lava con agua limpia y desengrasantes para remover suciedad, grasa y otros contaminantes de superficie y, a continuación, líjala.

Todas las superficies a cubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.

Aplicar una mano de Galverette de 15 micrómetros seco.

Aplica dos manos de 125 micrómetros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda la cantidad de Intermarine recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

##### ACERO

Lava con agua limpia y desengrasantes para remover suciedad, grasa y otros contaminantes de superficie y, a continuación, líjala.

Prepara la superficie con jateado abrasivo SA 2½ o con tratamiento mecánico ST3.

Todas las superficies a cubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.

Aplicar una mano de Galverette de 15 micrómetros seco.

Aplica dos manos de 125 micrómetros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda la cantidad de Intermarine recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

##### MADERA

Líjala para remover toda la suciedad y otros contaminantes de superficie.

Todas las superficies a cubrir deben estar limpias, secas y libres de contaminación.

Aplicar dos manos de Intertuf Vinyl de 75 µm seco.

Aplicar toda la cantidad de Intermarine recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

\* Todos los productos deben ser aplicados conforme instrucciones de uso contenidas en los embalajes.

\* Atención para el tiempo de secado, intervalos mínimos y máximos de repintura y tiempo para inmersión.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Debido a la dificultad de medir el espesor durante el proceso de aplicación del antiincrustante, es necesario usar otro método de control para garantizar que se alcance el espesor recomendada de modo uniforme. Utilizando la fórmula a continuación, calcula el número de galones de tinta necesario, independientemente del número de manos de tinta aplicada.

Cálculo teórico de la cantidad de tinta: (área de fondo m<sup>2</sup>/45) x 3 = número de galones.

Deducir del rendimiento teórico el porcentual relativo a pérdidas estimadas para la condición específica de pintura. Para más información, consulte con International.

**Consejos**

**Disolución** No recomendado. {thinners} pueden ser utilizados, si necesario.  
**Limpiador.** GTA007

**Algunos puntos importantes**

No aplicar este producto si la humedad es superior al 85%. Es posible retirar la embarcación del agua después de la inmersión, si necesario. Para evitar rajaduras en el revestimiento, cuidados deben ser tomados con relación a la exposición a la intemperización. Mantenga la embarcación fuera del agua por el período más corto posible y humedezca la superficie periódicamente para mantenerla húmeda. Consulte con su Representante Técnico local para más información. El control del espesor también es importante para evitar el craqueo.

**Rendimiento**

(Teórico) - 12.5 m<sup>2</sup>/l

**DFT recomendado por capa**

40 micras seco

**WFT recomendado por capa**

80 micras húmedo

**Métodos de aplicación**

Airless, Brocha, Rodillo

**INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD**

**Almacenamiento**

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Intermarine, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

**TRANSPORTE:**

Intermarine debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

**Seguridad**

**GENERAL:**

Contiene biocidas. Los antiincrustantes sólo se deben lijar en húmedo. Nunca lije en seco los antiincrustantes ni los elimine con soplete. Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

**VERTIDOS:**

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Intermarine a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

**NOTAS IMPORTANTES**

*La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.*