

# Interstrip AF

## Специальная продукция

Одно-компонентный раствор для удаления лакокрасочного покрытия



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Раствор для удаления лакокрасочного покрытия со специальной формулой для удаления противоположающихся красок. Interstrip AF не агрессивна и не повредит гелкоуты.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	УМА171
Удельный вес	0.9
Твёрдые компоненты	6.20%
Типичный срок хранения	2 годы
VOC (в комплекте)	774 грамм/литр
Размер комплекта	1 л., 2.5 л.

### ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

#### Высыхание

#### Покрытие следующим слоем

#### Температура окрашиваемой поверхности

Покрытие следующим слоем	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.

### НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

<b>Подготовка</b>	Смойте отслоившуюся противоположающую краску пресной водой желательнo при высоком давлении. Замаскируйте участки которые не должны быть обработаны раствором.
<b>Метод</b>	Нанести произвольно широкой кистью, бывшей в употреблении (шириной 75-150 мм) с применением растушевки, чтобы получить хорошую толщину. Работайте систематически вокруг корпуса, покрывая примерно 1-2 м за один раз и обеспечивая надлежащую вентиляцию. Оставить на поверхности минимум на 10 минут. Снять еще мягкий слой тупым деревянным скребком. Для толстых слоёв возможна необходимость более одного нанесения.
<b>Советы</b>	<b>Очиститель</b> Промойте водой, не дожидаясь высыхания. Если покрытие высохло: УТА085 Разбавители № 3. <b>Другое</b> Обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время использования.
<b>Некоторые важные замечания</b>	Специальные ограничения отсутствуют.
<b>Совместимость / Основы</b>	Подходит для применения на поверхностях из стеклопластика, стали, алюминия и древесины.
<b>Количество слоёв</b>	Различные
<b>Покрытие</b>	Различные
<b>Методы Нанесения</b>	Кисть

### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

<b>Хранение</b>	<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b> Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Interstrip AF, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. <b>ТРАНСПОРТИРОВКА:</b> Interstrip AF должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
<b>Безопасность</b>	<b>ОБЩЕЕ:</b> Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. <b>ХРАНЕНИЕ:</b> Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Interstrip AF не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.
<b>ВАЖНО Пояснение</b>	<i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без</i>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.

Interstrip AF



## Специальная продукция

Одно-компонентный раствор для удаления лакокрасочного покрытия

---

*осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.*

---

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.