

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um primer vinílico monocomponente indicado como primer/selante. Especificado como primer para madeira ou anticorrosivo para aço. Ele pode ser usado sob anti-incrustantes International ou como um revestimento de barreira/selador sobre anti-incrustantes incompatíveis ou desconhecidos. Pode ser aplicado acima e abaixo da linha de água.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Cor	YPA603-Bronze
Acabamento	Fosco
Volume de Sólidos	40%
Prazo de Validade	12 meses
VOC	529 g/lt
Volume Total	3.6 Litros

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Secagem ao Toque	3 h		2 h		1 h		45 min	
	Repintura							
	Temperatura do Substrato							
Repintado com	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Intertuf Vinyl	12 h	6 meses	8 h	6 meses	6 h	6 meses	5 h	6 meses

APLICAÇÃO E USO

Preparação	<p>AÇO</p> <p>Lixe para remover sujeira, graxa e contaminação salina . Assegurar que a área está isenta de contaminações e seca. Aplique duas demãos de Intertuf Vinyl, conforme as instruções especificadas no rótulo. Aguarde seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.</p> <p>SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS COM ANTI-INCURSTANTES</p> <p>Lixe e lave com água limpa para remover sujeira, graxa e contaminação salina. Assegurar que a área está isenta de contaminações e seca. Aplique uma demão de Intertuf Vinyl, conforme as instruções especificadas no rótulo. Aguarde seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.</p> <p>MADEIRA</p> <p>Lixe para remover sujeira, graxa e contaminação salina . Assegurar que a área está isenta de contaminações e seca. Aplique uma demão de Intertuf Vinyl, diluído em até 5%, conforme as instruções especificadas no rótulo. Após seis horas, aplique uma segunda demão de Intertuf Vinyl, sem diluir. Aguarde seis horas antes de aplicar o anti-incrustante recomendado.</p>
Recomendações	<p>Diluyente GTA007</p> <p>Diluição Se necessário, utilizar até 5% de solvente GTA007</p> <p>Solvente de Limpeza GTA007</p>
Alguns Pontos Importantes	<p>Não aplique este produto se a umidade for superior a 85%.</p> <p>Não pinte em locais fechados.</p>
Rendimento	(Teórico) - 5.33 m²/lt
DFT Recomendada por demão	75 micrometros seco
WFT Recomendada por demão	188 micrometros úmido
Métodos de Aplicação	Pistola "Airless", Trincha, Rolo

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento	<p>INFORMAÇÃO GERAL:</p> <p>Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Intertuf</p>
----------------------	--

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Vinyl tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

TRANSPORTE:

Intertuf Vinyl deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

Segurança

GERAL:

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto.

RESÍDUOS:

Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente.

A lata de Intertuf Vinyl não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização.

A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.