

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Un primer vinílico monocomponente indicado como primer/sellado. Especificado como primer para madera o anticorrosivo para acero. Se puede utilizarlo bajo antiincrustantes International o como un revestimiento de barrera/sellador sobre antiincrustantes incompatibles o desconocidos. Puede aplicarse en obra viva o muerta.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YPA603-Bronze
Acabado	Mate
Sólidos en volumen	40%
Tiempo habitual de almacenamiento	12 meses
VOC	529 g/l
Tamaño del envase	3.6 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Seco al Tacto	3 horas		2 horas		1 horas		45 min.	
	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
Recubierto por	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Intertuf Vinyl	12 horas	6 meses	8 horas	6 meses	6 horas	6 meses	5 horas	6 meses

APLICACIÓN Y USO

Preparación

ACERO

Lija para remover suciedad, grasa y contaminación salina. Compruebe que el área está limpia y seca.

Aplica dos manos de Intertuf Vinyl, conforme las instrucciones especificadas en el rótulo. Espere seis horas antes que apliques el antiincrustante recomendado.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS CON ANTIINCRUSTANTES

Lija y lava con agua limpia para remover suciedad, grasa y contaminación salina. Compruebe que el área está limpia y seca.

Aplica una mano de Intertuf Vinyl, conforme las instrucciones especificadas en el rótulo. Espere seis horas antes que apliques el antiincrustante recomendado.

MADERA

Lija para remover suciedad, grasa y contaminación salina. Compruebe que el área está limpia y seca.

Aplica una mano de Intertuf Vinyl, diluido en hasta el 5%, conforme las instrucciones especificadas en el rótulo. Espere seis horas antes de aplicar el antiincrustante recomendado. Espere seis horas antes que apliques el antiincrustante recomendado.

Consejos

Disolvente GTA007

Disolución Si necesario, utilizar hasta el 5% de solvente GTA007

Limpiador GTA007

Algunos puntos importantes

No aplicar este producto si la humedad es superior al 85%. No pintar en locales cerrados.

Rendimiento

(Teórico) - 5.33 m²/l

DFT recomendado por capa

75 micras seco

WFT recomendado por capa

188 micras húmedo

Métodos de aplicación

Airless, Brocha, Rodillo

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Intertuf Vinyl, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

TRANSPORTE:

Intertuf Vinyl debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

Seguridad

GENERAL:

Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS:

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Intertuf Vinyl a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.