

Liquid Rubbing

Обслуживание яхты

Очистка и полировка.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Жидкий полирующий продукт, восстанавливающий изначальный блеск гелькоута и окрашенных поверхностей. Не содержит воска или силикона. Подходит для ручной и механической полировки (800-1000 об/мин).

- * Простота в применении
- * Удаляет легкие царапины и окисление
- * Также подходит для очистки фургонов и садовой мебели

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Цвет | YMB825 |
| Удельный вес | 1.06 |
| Твёрдые компоненты | 13% |
| Типичный срок хранения | 2 года |
| ВОС (в комплекте) | 158 грамм/литр |
| Размер комплекта | 500 мл. |

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

| Покрытие следующим слоем | Покрытие следующим слоем | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | Температура окрашиваемой поверхности | | | | | | | |
| | 5°C (41°F) | | 10°C (50°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| | | | | | | | | |

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Подготовка | Помойте с Super Cleaner. Промойте пресной водой и дайте высохнуть. |
| Метод | Нанесите Liquid Rubbing с помощью сухой, чистой тряпки. Отполируйте круговыми движениями. Механическая полировка (800-1000 об/мин) является наиболее эффективным методом. Полируйте поверхности с помощью сухой, чистой тряпки. Защитите поверхность с Marine Polish, Marine Wax или UV Wax Sealer. |
| Советы | Смешивание - Тщательно взболтайте перед применением. |
| Некоторые важные замечания | Не используйте под воздействием прямых солнечных лучей. Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. |
| Совместимость / Основы | Подходит для применения на стеклопластиковых и окрашенных поверхностях. |

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

| | |
|------------------------|---|
| Хранение | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Liquid Rubbing, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. ТРАНСПОРТИРОВКА: Liquid Rubbing должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения. |
| Безопасность | ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Liquid Rubbing не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей. |
| ВАЖНО Пояснение | <i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой</i> |

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.

Liquid Rubbing
Обслуживание яхты
Очистка и полировка.



ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.