

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Marine Polish представляет собой мелкозернистое полировочное средство с содержанием воска, применяемое для гелькоутов и окрашенных поверхностей. Обеспечивает длительную защиту и придает сильный блеск. Подходит для ручной и механической полировки (800-1000 об/мин). Не содержит силиконовых масел.

* Защищает от воздействия соленой воды, солнечных лучей, масла и т.д.

* Полирует до зеркального блеска. Поверхность легко очищается.

* Не обесцвечивает царапины

* Также подходит для очистки автомобилей, фургонов и садовой мебели

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YMB833
Удельный вес	1
Твёрдые компоненты	16%
VOС (в комплекте)	180 грамм/литр
Размер комплекта	500 мл.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

Покрытие следующим слоем	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	Помойте с Super Cleaner. Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Сильно поврежденные поверхности сначала обработайте с помощью Liquid Rubbing.
Метод	Нанесите тонкий слой Marine Polish на небольшой участок с помощью сухой, чистой тряпки. Дайте высохнуть. Отполируйте до сильного блеска, регулярно меняя тряпку. Механическая полировка (800-1000 об/мин) является наиболее эффективным методом. На окончательном этапе используйте Marine Wax или UV Wax Sealer для максимальной защиты.
Советы	Смешивание - Тщательно взболтайте перед применением.
Некоторые важные замечания	Температура продукта должна составлять не менее 5°C/41°F и не более 35°C/95°F. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F. Температура окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Совместимость / Основы	Подходит для применения на стеклопластиковых и окрашенных поверхностях.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Marine Polish, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/41°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. ТРАНСПОРТИРОВКА: Marine Polish должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Marine Polish не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.
ВАЖНО Пояснение	<i>Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без</i>

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com>.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2014.

осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.