

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Micron Premium es un antiincrustante en base a un polímero vinílico modificado de desgaste controlado libre de TBT que ofrece alta resistencia y protección. Su nueva tecnología Biolux combina biocidas de alta eficiencia permitiendo una expectativa de protección antiincrustante de aproximadamente 12 meses, además de garantizar una mayor flexibilidad en los períodos de manutención.

Se desarrolló el Micron Premium para ofrecer alta protección para embarcaciones de recreo, veleros y lanchas sometidas al ataque severo de incrustaciones. Indicado para uso abajo de la línea de agua en mbarcaciones fabricadas con fibra de vidrio, madera o metal.

La expectativa de vida útil del revestimiento es directamente proporcional al espesor recomendada de aplicación de Micron Premium.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YBA738-Rojo, YBA739-Negro, YBA932-Verde (color especial provista a solicitud), YBA937-Azul
Sólidos en volumen	53%
Tiempo habitual de almacenamiento	18 meses
VOC	367 g/l
Tamaño del envase	3.6 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Seco al Tacto	2 horas		1 horas		30 min.		15 min.	
Inmersión	12 horas		12 horas		12 horas		12 horas	

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Recubierto por	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Micron Premium	10 horas	15 días	8 horas	15 días	6 horas	15 días	4 horas	15 días

APLICACIÓN Y USO

Preparación

ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO Y METAL GALVANIZADO

Lava con agua limpia y desengrasantes para remover suciedad, grasa y otros contaminantes de superficie y, a continuación, líjalo.

Todas las superficies que serán revestidas deben estar limpias, secadas y libres de contaminantes.

Aplicar una mano de Galverette de 15 micrómetros seco.

Aplica dos manos de 125 micrómetros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda la cantidad de Micron Premium recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

ACERO

Lava con agua limpia y desengrasantes para remover suciedad, grasa y otros contaminantes de superficie y, a continuación, líjalo.

Prepara la superficie con jateado abrasivo SA 2½ o con tratamiento mecánico ST3.

Todas las superficies que serán revestidas deben estar limpias, secadas y libres de contaminantes.

Aplicar una mano de Galverette de 15 micrómetros seco.

Aplica dos manos de 125 micrómetros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda la cantidad de Micron Premium recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

MADERA

Lava con agua limpia y desengrasantes para remover suciedad, grasa y otros contaminantes de superficie y, a continuación, líjalo.

Todas las superficies que serán revestidas deben estar limpias, secadas y libres de contaminantes.

Aplicar dos manos de Intertuf Vinyl de 75 µm seco.

Aplicar toda la cantidad de Micron Premium recomendada en el cálculo de área de fondo no importando el número de manos utilizadas.

Todos los productos deben ser aplicados conforme instrucciones de uso contenidas en los embalajes. Atención para el tiempo de secado, intervalos mínimos y máximos de repintura y tiempo para inmersión.

Debido a la dificultad de medir el espesor durante el proceso de aplicación del antiincrustante, es necesario utilizar otro método de control, para garantizar que se alcance el espesor recomendado uniformemente.

Aplicar toda la cantidad de Micron Premium recomendada en el cálculo de área de fondo abajo. El número de manos puede variar dependiendo del método de aplicación.

Cálculo teórico de la cantidad de tinta: (área de fondo ___ m²/19,08) x 3 = ___ número de galones

Consejos

No aplicar este producto si la humedad es superior al 85%.

Es posible retirar la embarcación del agua después de la inmersión, si necesario. Para evitar rajaduras en el revestimiento, cuidados deben ser tomados con relación a la exposición a la intemperización. Mantenga la embarcación fuera del agua por el período más corto posible y humedezca la superficie periódicamente para mantenerla húmeda.

Consulte con su Representante Técnico local para más información.

El control del espesor también es importante para evitar el craqueo.

Número de capas

3 a pistola airless

6 con brocha/rodillo

Rendimiento

(Teórico) - 5.3 m²/l @ 100 micras DFT

DFT recomendado por capa

100 micras seco a pistola airless

50 micras seco con brocha/rodillo

WFT recomendado por capa

189 micras húmedo a pistola airless

94 micras húmedo con brocha/rodillo

Métodos de aplicación

Airless, Brocha, Rodillo

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Micron Premium, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

TRANSPORTE:

Micron Premium debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

Seguridad

GENERAL:

Contiene biocidas. Los antiincrustantes sólo se deben lijar en húmedo. Nunca lije en seco los antiincrustantes ni los elimine con soplete. Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS:

No vierta restos de latas o pintura en ríos, mar o cañerías, utilice los lugares designados para vertidos. Es mejor dejar que las pinturas endurezcan antes de tirar los residuos.

No se eliminarán restos de Micron Premium a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.