

Tritão Primer Anticorrosivo

Primers



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Tritão Primer Anticorrosivo é um primer convencional monocomponente para uso abaixo da linha da água. Oferece proteção anticorrosiva com secagem rápida e de fácil aplicação.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Cor	YPA135-Vermelho
Acabamento	Fosco
Volume de Sólidos	40%
VOC	546 g/lt
Volume Total	3.6 Litros

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Secagem ao Toque	3 h		2 h		1 h		30 min	
	Repintura							
	Temperatura do Substrato							
Repintado com	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Tritão Primer Anticorrosivo	8 h	24 h	7 h	24 h	6 h	24 h	5 h	24 h

APLICAÇÃO E USO

Preparação	Antes da aplicação, a superfície deve estar limpa, seca e livre de óleo, graxa, corrosão e outras contaminações. O Tritão Primer Anticorrosivo deve ser aplicado conforme as especificações na embalagem.
Recomendações	Diluyente GTA007 Diluição Se necessário, utilizar até 5% de solvente GTA007 Solvente de Limpeza GTA007
Alguns Pontos Importantes	Não aplique este produto se a umidade for superior a 85%. Não pinte em locais fechados. O produto possui um baixo ponto de fulgor.
Rendimento	(Teórico) - 10 m ² /lt
DFT Recomendada por demão	40 micrometros seco
WFT Recomendada por demão	100 micrometros úmido
Métodos de Aplicação	Pistola "Airless", Trincha, Rolo

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento	INFORMAÇÃO GERAL: Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Tritão Primer Anticorrosivo tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol. TRANSPORTE: Tritão Primer Anticorrosivo deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.
Segurança	GERAL: Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto. RESÍDUOS: Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente. A lata de Tritão Primer Anticorrosivo não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar</i>

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Tritão Primer Anticorrosivo

Primers



previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, á luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento continuo dos nossos produtos.

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.